



S18

S18

S18

DOORZICHTIG

TRANSPARENT

TRANSPARENT

TRANSPARENT

TRASPARENTE

Silicone neutraal

Silicone neutre

Silikon Neutral

Silicone neutral

Silicona neutral

bez MEKO

bez obsahu MEKO

MEKO FREI

MEKO FREI

MECO free

CE Vysoko kvalitní jednosložkový tmel na bázi silikonu neutrálně zesíťovaný. Vhodný zejména pro vnitřní a venkovní spáry ve stavebních konstrukcích a zasklívaní při konstrukci oken. Výrobek je po vytvrzení odolný vůči UV záření a trvale elastický.

Použití: Dodržujte minimální šířku spáry 6 mm (s výjimkou těsnění okenních skel)! Hloubka spáry = 1/2 x šířka spáry, větší hloubku spáry vyplňte např. Pénovými proužky. Savé podklady musí být ošetřeny základním nátěrem (např. Dřevo, beton atd.).

Teplota zpracování: +5°C až ca. 45°C

Poznámky / omezení: Těsnící plochy musí být suché a bez prachu, oleje a mastnoty. Mimo jiné není vhodný pro podvodní spáry, pro PP, PE, PTFE a živici. Není vhodný pro použití v akváriích a / nebo bazénech.

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání

SK Vysokokvalitný jednosložkový tesniaci materiál na báze silikónu, sieťovaný neutrálné. Prevažne vhodný pre vnútorné i vonkajšie škáry na pozemných stavbách a zasklievaní pri inštalácii okien. Produkt je odolný voči UV žiareniu a po vytvrdnutí trvalo elastický.

Použitie: Dbajte na minimálnu šírku škáry 6 mm (výnimka utesnenie okenného skla)! Hĺbka škáry = 1/2 x šírka škáry, väčšiu hĺbku škáry vyplňte napr. Pénovými pásmi. Násiakavé podklady musia byť ošetrené penetračným náterom (napr. Drevo, betón, atď.).

Teplota spracovania: + 5 °C až ca. 45 °C

Poznámky / obmedzenia: Tesniace povrchy musia byť suché, bez prachu, oleja a mastnoty. Okrem iného nie je vhodný na škáry pod vodou, nevhodný pre PP, PE, PTFE a bitúmeny. Nie je vhodný na použitie v akváriách a / alebo bazénoch.

Na požiadanie je k dispozícii aj karta bezpečnostných údajov.

A Hochwertiger Einkomponenten Dichtstoff auf Silikonbasis, neutralvernetzend. Vorwiegend geeignet für Innen- und Außenfugen im Hochbau und Verglasungen im Fensterbau. Das Produkt ist UV beständig und nach Aushärtung dauerelastisch.

Anwendung: Mindest-Fugenbreite 6 mm (Ausnahme Fensterglasveriegelung) beachten! Fugentiefe= 1/2 x Fugenbreite, größere Fugentiefe mit z. B. Schaumstreifen verfüllen. Saugende Untergründe müssen mit Voranstrich behandelt werden (z. B. Holz, Beton, usw.).

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis ca. 45°C.

Hinweise/Einschränkungen: Die Dichtflächen müssen trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Unter anderem nicht geeignet für Unterwasserfugen, nicht für PP, PE, PTFE und Bitumen. Nicht für den Einsatz in Aquarien und/oder Schwimmbädern geeignet.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

HU Kiváló minőségű, egykomponensű, szilikon alapú tömítőanyag, nem korrozív. Elsősorban magasépítészetben vagy ablakszerelési munkákhoz, belső és külső fugákhoz alkalmas. A termék UV-álló és kikeményedése után tartósan rugalmas marad.

Használat: Vegye figyelembe a minimális 6 mm-es fugaszélességet (kivéve: ablaküveg-tömítés)! Fugamélység = 1/2 x fugaszélesség, nagyobb hézagokat pl. habszalaggal töltsé ki. Nedvszívó felületeket előbb alapozással kell kezelni (pl. Fa, beton stb.).

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és kb. 45 °C között

Megjegyzések / korlátozások: A tömítő felületeknek száraznak, por-, olaj- és zsírintenzen kell lenniük. Többek között nem alkalmas, víz alatti fugákhoz, PP, PE, PTFE és bitumenhez termékekhez. Nem használható akváriumok és/ vagy medencék tömítésére.

Biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.

GB High-quality single component sealant based on silicone, neutral integrated. Primary use for internal and external joints. Building construction and glazing in window construction. The product is UV resistance and permanently elastic after curing.

Application/usage: Consider a minimum joint width of 6 mm (exception window glass sealing)! Joint depth = 1/2 x joint width, bigger joint widths can be filled for example with foam strips. Absorbent substrates must be treated with a primer (for example wood, concrete, etc.).

Processing temperature: +5°C bis ca. 45°C.

Tips/restrictions: The sealing surfaces have to be dry and free of dust, oil and fat. Among other things it's not suitable for joints under water, not for PP, PE, PTFE and bitumen. It's also not suitable for the use in aquariums and/or swimming pools/baths.

Safety data sheet available upon request.

Art.-Nr. 0898 314 1

CE
0757

14
RECA NORM GmbH
Am Wasserturm 4
DE-74635 Kupferzell

0898314000-2020-02

EN15651-1:F-EXT-INT
KLASSE 25LM
EN15651-2:G KLASSE 25 LM
EN15651-3:S KLASSE XS1

Kellner & Kunz AG
Boschstr. 37 | A-4600 Wels
Tel. +43 (0) 7242/484-0

RECA NORM GmbH
Am Wasserturm 4 | DE-74635 Kupferzell
Tel. +49 (0) 7944/61-0

09/20

310 ml
www.reca.com